

請 求 の 範 囲

1. (補正後) 基紙上に少なくとも1層以上の塗工層を設けた電子写真用転写紙において、該塗工層の最表層における顔料100質量部中に中空度30%以上の有機中空顔料を5～50質量部配合することを特徴とする電子写真用転写紙。
- 5 2. (補正後) 基紙の両方の面にフィルム形成能ある樹脂で被覆された支持体の印刷面に相当する側に少なくとも1層以上の塗工層を設け、該塗工層の最表層における顔料100質量部中に中空度30%以上の有機中空顔料を5～50質量部配合することを特徴とする電子写真用転写紙。
- 10 3. (補正後) 基紙上に少なくとも1層以上の塗工層を設けてなる電子写真用転写紙において、該塗工層の最表層における顔料100質量部中に中空度30%以上の有機中空顔料を5～50質量部配合し、かつ塗工層がキャスト処理によって光沢を付与された層であることを特徴とする電子写真用転写紙。
4. 白紙光沢が、JIS P-8142に準拠した75度鏡面光沢度で80%以上であることを特徴とする請求項3記載の電子写真用転写紙。
- 15 5. (補正後) 有機中空顔料が、粒子径300nm以上の有機中空顔料であることを特徴とする請求項1～4のいずれか1項記載の電子写真用転写紙。
6. 坪量が、 140 g/m^2 以上であることを特徴とする請求項1～5のいずれか1項記載の電子写真用転写紙。